

高耐食リン酸鉄皮膜剤

グランダ—5020

グランダ—5020

特 徴

- ・従来のリン酸鉄皮膜に比べて耐食性が向上。
- ・脱脂兼皮膜化成で処理可能。
- ・改正水質汚濁防止法上の有害物質 非含有。(毒劇物・P R T Rも 非該当)
- ・液体タイプで、取扱いが簡単。

製品内容

グランダ—5020	
薬 剤	グランダ—5020A グランダ—5020C
処理濃度	グランダ—5020A 3.0% グランダ—5020C 3.0%
処理温度	40～50℃
処理時間	2～3分 (スプレー)

性能評価

塩水噴霧72時間後比較 (メラミン系塗料)

