

## ●塗膜剥離剤

| 塗膜剥離剤 [メチクロタイプ] |      |        |         |      |          |
|-----------------|------|--------|---------|------|----------|
| 製 品             | 性状   | 濃度 (%) | 温度 (°C) | 使用方法 | 特 徴      |
| ペイントール110       | 液体   | 原液     | 常温      | 浸漬   | アルカリ性タイプ |
| ペイントール210       | ペースト | 原液     | 常温      | 刷毛   | アルカリ性タイプ |
| ペイントール301NF     | 液体   | 原液     | 常温      | 浸漬   | 酸性タイプ    |
| ペイントール175       | ペースト | 原液     | 常温      | 刷毛   | 中性タイプ    |
| ペイントール500       | ペースト | 原液     | 常温      | 刷毛   | 中性タイプ    |

| 塗膜剥離剤 [ノンメチクロタイプ] |    |           |         |      |          |
|-------------------|----|-----------|---------|------|----------|
| 製 品               | 性状 | 濃度 (%)    | 温度 (°C) | 使用方法 | 特 徴      |
| ペイントールMG-720      | 液体 | 原液        | 70~90   | 浸漬   | アルカリ性タイプ |
| ペイントールMG-730      | 液体 | 原液        | 70~90   | 浸漬   | アルカリ性タイプ |
| ペイントール440・440B    | 液体 | 50 B:5~10 | 70~90   | 浸漬   | アルカリ性タイプ |
| ペイントール650S        | 液体 | 原液        | 常温      | 浸漬   | 酸性タイプ    |

| 建築/土木向け塗膜剥離剤 [ベンジルアルコールフリータイプ] |      |        |         |      |                  |
|--------------------------------|------|--------|---------|------|------------------|
| 製 品                            | 性状   | 濃度 (%) | 温度 (°C) | 使用方法 | 特 徴              |
| ペイントール960                      | ペースト | 原液     | 常温      | 刷毛塗り | 建築/土木向け、NETIS登録品 |
| ペイントール1000                     | ペースト | 原液     | 常温      | 刷毛塗り | 建築/土木向け、水系タイプ    |

