

## ●脱脂強化剤

製 品	性状	方法	濃度(%)	温度(℃)	特 徴
グランダクリーナー219S-2	液体	スプレー	0.5～1.0	30～50	ノニルフェノールフリー
グランダクリーナー220S-Z	液体	スプレー	0.5～1.0	30～50	ノニルフェノールフリー
グランダクリーナー228	液体	スプレー	1.0～5.0	20～30	低発泡・ノニルフェノールフリー
グランダクリーナー235-Z	液体	スプレー	0.5～1.0	50～60	ノニルフェノールフリー
グランダクリーナー265-Z	液体	スプレー	0.5～1.0	50～60	ノニルフェノールフリー
グランダクリーナー284	液体	スプレー	0.5～1.0	40～60	ノニルフェノールフリー
グランダクリーナー310-Z	液体	浸漬	0.5～1.0	50～60	ノニルフェノールフリー
グランダクリーナー312-Z	液体	浸漬	0.5～1.0	50～60	ノニルフェノールフリー
グランダクリーナー216-Z	液体	スプレー	0.5～1.0	25～40	ノニルフェノールフリー

## ●消泡剤

製 品	性状	濃度(%)	特 徴
消泡剤A-23	液体	0.01～2	脱脂液・塗装ブース水の消泡
消泡剤10	液体	0.005～0.01	Si系、排水処理時の消泡